

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, 77а

Свидетельство об аттестации №СТ-0032

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник строительной лаборатории

И.В. Кукушкина

2013г.

ПРОТОКОЛ № 1524

"21" августа 2013г.

Вид испытаний: определение водонепроницаемости раствора**Методика испытаний:** ГОСТ 12730.5-84 прил.4**Организация:** ООО "Город мастеров"**Образец:** АКВАНОЛ ФИКСИТ локал

Смесь сухая растворная гидроизоляционная ремонтная

Марка раствора по проекту: Пк2 М400 W12 F200(І)**Количество образцов:** 6**Размеры образцов:** d=150 мм h=50 мм**Маркировка образцов** Фиксит локал 1907**Дата изготовления:** 19.07.2013г.**Дата начала испытаний:** 21.08.2013г.**Дата окончания испытаний:** 21.08.2013г.**Перечень испытательного оборудования:**

Прибор "Агамма-2РМ" №0014 сертификат № 059386 от 06.11.2012г.

Результаты испытаний:

Сопротивление раствора прониканию воздуха, рассчитанное в соответствии

с п.6.1 ГОСТ 12730.5-84, составило

24,5 c/cm^3 **Номер испытания по журналу:** 109-114**Заключение:** марка по водонепроницаемости раствора испытанных образцов

по п.6.2 ГОСТ 12730.5-84, соответствует

W 12**Испытания провел:****С.В. Самофалов**

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, 77а

Свидетельство об аттестации №СТ-0032

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник строительной лаборатории

И.В. Кукушкина

2013г.

ПРОТОКОЛ № 1520**Вид испытаний:** определение морозостойкости раствора**Методика испытаний:** ГОСТ 10060.3-95**Организация :** ООО "Город мастеров"**Образец:** АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал. Смесь сухая растворная гидроизоляционная ремонтная**Марка раствора по проекту:** Пк2 М400 W 12 F200(I)**Количество образцов:** 3**Размеры образцов:** 100×100×100**Маркировка образцов:** Фиксит локал 1907**Дата изготовления:** 19.07.2013г.**Дата начала испытаний:** 21.08.2013г.**Дата окончания испытаний:** 21.08.2013г.**Перечень испытательного оборудования:**

1. Дилатометр объемный дифференциальный ДОД 100К/3 №79 серт. №059364 от 06.11.2012г.
2. Дисплейная морозильная камера Derby EK-36X №0109101607 свид. №059368 от 06.11.2012г.
3. Весы электронные GAS AD-05H №050100582 серт. №059360 от 06.11.2012г.
4. Штангенциркуль ШЦ-125 серт. №060808 от 28.01.2013г.

Результаты испытаний:

Средняя относительная разность деформаций растворных и стандартного образцов с учетом их формы и размеров составила - **0.140**

Заключение: марка по морозостойкости раствора испытанных образцов (п.7.1 ГОСТ 10060.3-95) соответствует **F200 (первый базовый метод)**

Испытания проводил**Я.А.Гарастей**

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

198320, Санкт-Петербург, пр.Ленина, 77а

аттестат № СТ - 0032 от 30 декабря 2008г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник строительной лаборатории

И.В. Кукушкина

21 " августа 2013г.

ПРОТОКОЛ № 1522**Вид испытаний:** определение прочности сцепления с основанием**Методика испытаний:** ГОСТ 31356-2007**Организация:** ООО "Город мастеров"**Образец:** АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал Смесь сухая растворная гидроизоляционная ремонтная**Дата проведения испытаний:** 21.08.2013**Материалы:****Проверяемый образец:****Основание:**

АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал

Бетон

Перечень испытательного оборудования:

Адгезиометр DINATEST №3769 серт.№059358 от 06.11.12 г.

Результаты испытаний:

№ испытания по журналу	Показание прибора, кН	Прочность сцепления с основанием, МПа	Характер отрыва образцов
143	3,2	1,6	Отрыв по материалу
144	3,3	1,7	Отрыв по материалу
145	3,1	1,6	Отрыв по материалу
146	3,1	1,6	Отрыв по материалу
147	3,0	1,5	Отрыв по материалу

Испытания провёл:


подпись

С.В. Самофалов

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Перепечатка протокола без согласия начальника СЛ запрещается.

198320, Санкт-Петербург, пр.Ленина, 77
аттестат № СТ - 0032 от 30 декабря 2008г.



Утверждаю:
Начальник строительной лаборатории:
И.В. Кукушкина
2013 г.

Протокол № 1523

" 21" августа 2013 г.

Вид испытаний : определение прочности раствора по контрольным образцам

Методика испытаний : ГОСТ 10180-90 п.5.2.

Организация: ООО "Город мастеров"

Перечень испытательного оборудования и приборов:

1. Машина испытательная СО55 № Р112/З1/0012

свидетельство о поверке №2301/072476 от 03 декабря 2012 г.


Условия проведения испытания: ГОСТ 10180-90 п.4.1.

2. Штангенциркуль ШЦ 0-125 мм. № В21184
сертификат № 0060808 от 28 января 2013 г.

Результаты испытаний:

№ п.п	№ испытания по журналу	Наименование конструктивного элемента	Дата изготовления	Кол-во образцов, шт	Возраст, сутки	Предел прочности при сжатии, МПа	Марка раствора
1	214-216	АКВАНОЛ ФИКСИТ.локал Смесь сухая растворная гидроизоляционная ремонтная	19.07.2013	3	28	42,8	М400

Примечание: условия твердения образцов нормальные.

Испытания провёл:  **С.В.Самофалов**

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Перепечатка протокола без согласия начальника СЛ запрещается.